

Villasyn

(SAP szám.: N2270)

Kellősítő VMX 5 fugakintő masszához



ALKALMAZÁSI TERÜLET

Kellősítő, alapozó szerként alkalmazandó a VMX 5 jobb tapadásának előkészítése érdekében.

TERMÉKJELLEMZŐK

A Villasyn kellősítő polimergyanta bázisú oldószer tartalmú barna folyadék. Felhordás után világos szürke színűre szárad.

A Villasyn alacsony viszkozitású, a beton felületébe jól behatol. Gyorsan szárad, a mozgó szemcséket megkötí, hálós szerkezete által kitűnő kötést biztosít beton, aszfalt és fém (acél, alumínium) felületeken.

FELDOLGOZÁS / KIVITELEZÉS

A Villasyn a VMX 5 Fugakintő masszával kitöltendő rések befelé néző, VMX 5-tel érintkezésbe kerülő felületeinek bevonásához használandó alapozó szerként.

.Szárak időben, + 5 °C feletti környezeti, felületi és anyaghőmérsékleten használható.

A Villasyn felhordása előtt a VMX 5 Fugakintő masszával kitöltendő hézagokat határoló szerkezeteit gondosan meg kell tisztítani. A felületeknek száraznak, portól, laza anyagtól, szennyeződéstől, olajtól és egyéb szennyeződésektől mentesnek kell lennie.

| MŰSZAKI ADATOK | | | |
|--------------------|-------------------------|----------|----------|
| Száranyag tartalom | m% | 31 | |
| Gyulladáspont | °C | 5 | |
| Száradási idő | h | 0,5 | |
| Viszkozitás Ø 4 mm | s | cca. 20 | ISO 2431 |
| Ø 3 mm | s | cca. 123 | ISO 2431 |
| Anyagszükséglet | 100 ml / m ² | | |
| | | | |
| Csomagolás | 25 liter / fém kanna | | |
| SAP szám | N2270 | | |
| | | | |

A Termékadatlap tartalmának változtatási jogát fenntartjuk. A felhasználó felelőssége, hogy felmérje a termék alkalmasságát az adott kivitelezés esetében, és gondoskodjon arról, hogy jelen adatlap aktuális verziójával rendelkezzen.

TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS

A fémedényeket védje nedvességtől és víztől és ne tegye ki közvetlen napfénynek

HULLADÉKKEZELÉS ÉS ÁRTALMATLANÍTÁS

Az építkezési hulladék a háztartási vagy a háztartási hulladékhoz hasonló kereskedelmi hulladékkal együtt helyezhető el (54912-es hulladékkód, bitumenhulladék)