

Monarvap 0,2 Black

Forgalmazó

Bramac Kft. H-8200 Veszprém, Hátgyári út 1.
www.villas.hu

Gyártó és a gyártás helye

Monarflex s.r.o. Továrenska 1, 943 03 Štúrovo, Slovak Republic

Jellemzők

A Monarvap 0,2 Black párafékező fólia

Alkalmazási terület

A Monarvap 0,2 Black átszellőztetett tetőszerkezetekhez (magastetőkhöz, valamint kishajlású- és lapostetőkhöz) és könnyűszerkezetes, szendvicsszerkezetű szerelt határolófalak hőszigetelésének belső oldalán alkalmazható párafékező fólia. Egyhéjú melegtetőkben történő alkalmazása csak a rétegrend páratechnikai méretezése illetve ellenőrzése alapján javasolt. Talajpára és talajnedvesség elleni szigetelésként nem alkalmazható!


Beépítés

A Monarvap 0,2 Black fóliát 10 cm széles összeragasztott átfedéssel kell beépíteni. Az esetleges sérüléseket Icopal Butyl ragasztóval kell javítani. A beépítés meg kell, hogy feleljen az adott szerkezetre vonatkozó építőipari előírásoknak és szakmai irányelveknek.

Tárolás:

Napfénytől és a sugárzó hőtől védve kell tárolni. A gyártástól számított 12 hónapon belül felhasználandó.

Tulajdonságok

Termékjellemzők				
Felépítés	LDPE stabilizáló adalékokkal			
Szín	fekete			
Műszaki adatok	Mértékegység	Érték	Tolerancia	Teszt
Hosszúság	m	50,00 m	+1%/-0%	EN 1848-2
Szélesség	m	4,00 m	+1,5%/-0,5%	EN 1848-2
Vastagság	mm	0,20	+10% / -45%	EN 1849-2
Egyenesség		megfelel		EN-1848-2
Látható hibák		megfelel		EN-1850-2
Szakítószilárdság hosszirányban	N/mm ²	≥19		EN 12311-2
Szakítószilárdság keresztirányban	N/mm ²	≥18		EN 12311-2
Nyúlás hosszirányban	%	≥300		EN 12311-2
Nyúlás keresztirányban	%	≥500		EN 12311-2
Továbbszakítási ellenállás hosszirányban	N	≥70		EN 12310-1
Továbbszakítási ellenállás keresztirányban	N	≥70		EN 12310-1
Mérettartóság hosszirányban	%	-0,5	±1,5	EN 1107-2
Mérettartóság keresztirányban	%	-1,5	±1,5	EN 1107-2
Alkalmazási hőmérséklet	°C	-30 - +80		
Ütéssel szembeni ellenállás	mm	≤100		EN 12691 - A
Sd érték	m	60	-5 / +20	EN 1931
Vízzáróság		megfelel		EN 1928 - A
Tűzvédelmi osztály	-	F		EN 13501-1
Öregedési vizsgálat	EN 1296			
Vízzáróság		megfelel		EN 1928 - A
Sd érték	m	megfelel		EN 1931
Besorolás	"A" típusú Párazáró fólia - EN 13984			
			Monarflex s.r.o Továrenska 1, 943 03 Štúrovo, Slovak Republic	